



# 501®

## SELLAMURO

pinturas®  
**Acuario**

## FICHA TÉCNICA

### GRUPO: LÍNEA DECORATIVA

#### 1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

SELLAMURO 501

#### 2.- DESCRIPCIÓN

Recubrimiento elaborado a base de emulsión Acrílica Modificada y materias primas de la más alta calidad

#### 3.- USOS Y PROPIEDADES

El sellamuro 501 es indispensable en el tratamiento de superficies de cemento, yeso, tablaroca, o cualquier tipo de aplanado previo a la aplicación del recubrimiento deseado. El uso del sellamuro 501 bloquea la porosidad del sustrato ayudando a obtener un mayor rendimiento del recubrimiento final, aumentando el tiempo de vida del acabado. Recomendado para superficies tratadas anteriormente que requieren de mantenimiento o repintado

#### 4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el sellamuro.

#### 5.- APLICACIÓN

DILUCIÓN: Para superficies nuevas diluir el sellador a razón de 3 partes de agua por 1 de sellador (excepto en yeso, donde puede hacerse de 5 partes de agua por 1 de sellador), mezclar hasta incorporar perfectamente y aplicar una mano.

Para superficies tratadas con anterioridad diluir a razón de 5 partes de agua por una parte de sellador:

En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar (con cepillo de cerdas de acero) la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar SELLAMURO 501 utilizando brocha, cepillo, rodillo o aspersor, dejar secar por completo antes de aplicar el acabado.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todo los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

#### 6.- ALMACENAMIENTO

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5 °C ni mayor de 35 °C.

#### 7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

#### 8.- PRESENTACIÓN

BOTE 1L - 4L

CUBETA 19L

TAMBOR 200L



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
**Asesoría Técnica**  
**Teléfono: (55) 53-21-25-00**  
**pinturasacuario.com**



# 501<sup>®</sup>

SELLAMURO

pinturas<sup>®</sup>  
**Acuario**

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICO MODIFICADO
ACABADO	TRANSPARENTE
VISCOSIDAD (KUS)	106 - 112
DENSIDAD (KG/LT)	1.00 ± 0.03
SÓLIDOS EN PESO (%)	25 ± 2
FINURA (HEGMAN )	4 MÍNIMO
LAVABILIDAD (CICLOS)	7.0 a 8.5
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (MINUTOS)	30 PROMEDIO
RENDIMIENTO TEORICO	20 a 25 m <sup>2</sup> /L (1 mano diluido 5 a 1)

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

\*Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie así como su aplicación.



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
**Asesoría Técnica**  
**Teléfono: (55) 53-21-25-00**  
**pinturasacuario.com**