



CLASSIC®

PINTURA ACRÍLICA MODIFICADA

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

CLASSIC®

2.- DESCRIPCIÓN

CLASSIC es un recubrimiento fabricado con resina Acrilica Modificada de ultima generación, ecoamigable libre de plomo, magnifica calidad e inmejorable rendimiento, de fino acabado mate, ideal para decorar y embellecer construcciones de tipo habitacional, residencial, hotelero y comercial, la conjugación de tecnología, procesos de fabricación y materias primas de la mejor calidad, dan como resultado un producto con perfecto balance entre precio y calidad, lo cual proporciona excelente rendimiento, blancura, poder cubriente, larga duración y mayor protección, resistente a rayos UV* y a la formación de hongos.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Recomendado para exteriores e interiores. Se puede aplicar con gran facilidad sobre yeso, panel de yeso, cemento, concreto, manposteria, block y madera entre otras superficies, se recomienda el uso del Sellador Acrílico Entintable para obtener el mayor desempeño del producto. Con una durabilidad de 5 años.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, falsas adherencias o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO: Para un mejor desempeño sobre superficies nuevas o reparadas recientemente con cemento, mortero, yeso, y debido a su alta porosidad, absorción y alcalinidad, deje fraguar o secar por lo menos el tiempo mínimo requerido de 30 días, cumplido este tiempo, se recomienda neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático 1 a 3 en agua; posteriormente, enjuagar con agua limpia y dejar secar antes de aplicar el Sellador contra Alkali o Acrílico Entintable según lo requiera el sistema y antes de aplicar la pintura.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD: En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar la superficie con cepillo de cerdas de acero hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar cualquiera de nuestros selladores (acrílico entintable, contra álcali o vinílico) elegido de acuerdo a las condiciones de la superficie.

5.- APLICACIÓN

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.) la dilución recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, ya que un porcentaje mayor, afectaría el espesor de película final disminuyendo las propiedades de resistencia y apariencia del producto, agitar hasta homogenizar perfectamente y aplicar dos manos.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todo el implemento usado para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5 °C ni mayor de 35 °C.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE 1L - 4L

CUBETA 19L

TAMBOR 200L



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com



CLASSIC®

PINTURA ACRÍLICA MODIFICADA

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICA MODIFICADA
ACABADO	MATE
BRILLO A 60° MATE	MENOR A 5 UNIDADES
DENSIDAD (KG/LT.)	1.37± 0.03
VISCOSIDAD (KUS)	109 - 115
SÓLIDOS EN PESO (%)	48.00 ± 2
PH	8 a 9
FINURA (HEGMAN)(Mínimo)	3.5
LAVABILIDAD Detergente(ciclos)	400 MÍNIMO
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (MINUTOS @ A 25°C, H.R. <50%)	30 PROMEDIO
TIEMPO PARA RECUBRIR (MINUTOS @ A 25°C, H.R. <50%)	50 PROMEDIO
RENDIMIENTO TEÓRICO	6-8 m ² /L

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

*Rendimiento Teórico. El rendimiento práctico varía según el tipo de sellado, fondeo, dilución, método de aplicación y preparación de la superficie de un 20% a un 30%.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com