



300[®] BA

ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA

pinturas[®]
Acuario

FICHA TÉCNICA

GRUPO: PINTURAS DECORATIVAS E INDUSTRIAL

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA 300[®] BA

2.- DESCRIPCIÓN

El Esmalte Acrílico base agua 300[®] BA está formulado a base de Emulsión Acrílica, pigmentos orgánicos e inorgánicos.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Esmalte de secado de rápido y de bajo contenido de VOC, con buena adherencia sobre metal, madera, yeso y concreto.

Ideal para aplicar en lugares donde no se permite el uso de esmalte base solvente como:

- Oficinas públicas
- Hospitales
- Escuelas
- Lugares públicos en general
- Casa Habitación

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasa y cualquier impureza que afecte la adherencia de la pintura al sustrato.

Para una mejor adherencia y protección anticorrosiva en superficies metálicas ferrosas, seleccionar algunos de los primarios de línea acuario dependiendo de las condiciones a que se vaya a someter el acabado (primario ANTIOXI[®], primario base agua). Para repintados parciales y en el caso de presencia de óxido, se sugiere la aplicación de ACUARIO[®] CONVERTOR[®] de acuerdo a la hoja técnica respectiva.

5.- APLICACIÓN

Brocha: Diluir el Esmalte Acrílico Base Agua 300[®] BA con 5% - 10% de agua limpia. Aplicar dos capas dando un tiempo e oreo entre capas de 2 - 3 horas.

Aspersión: Diluir el Esmalte Acrílico Base Agua 300[®] BA con un 15% - 20% de agua limpia. Se recomienda aplicar dos capas dando un tiempo e oreo entre capas de 2 - 3 horas.

6.- ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares, secos, ventilados y alejados de fuentes de calor, se recomienda un almacenaje máximo de 12 meses.

Tapar el envase después de cada uso, para evitar posibles contaminaciones, no almacenar en envases metálicos.

7.- PRECAUCIONES

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. solicite atención médica de inmediato

Evite el contacto con los ojos.

Evite el contacto con la piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Use esta pintura con ventilación adecuada.

Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, y artículos escolares usados por los niños.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE: 1L

BOTE: 4L

CUBETA: 19L

TAMBOR: 200L



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com



300[®] BA

ESMALTE ACRÍLICO BASE AGUA

pinturas[®]
Acuario

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICO MODIFICADO
VISCOSIDAD	85 – 110 KU a 25° C
DENSIDAD	1.01- 1.20 g/cm ³ SEGÚN COLOR
% SÓLIDOS EN PESO	40-50% SEGÚN COLOR
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	30 MÍNIMO
TIEMPO DE SECADO DURO	24 HORAS
FINURA	6 H MÍNIMO
BRILLO A 60°	70 - 80
*REDIMIENTO TEÓRICO	7-8 m ² /L a 2 mils
ADHERENCIA	100%

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

*Rendimiento Teórico. El rendimiento práctico varía según el tipo de sellado, fondeo, dilución, método de aplicación y preparación de la superficie de un 20% a un 30%.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com