



# FLASH

Esmalte Alquidálico Secado Rápido – Exteriores / Interiores

pinturas  
**Acuario**

## FICHA TÉCNICA

### GRUPO: ESMALTES

#### 1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

ESMALTE FLASH

#### 2.- DESCRIPCIÓN

Esmalte a base de resina alquidal de secado al aire.

#### 3.- USOS Y PROPIEDADES

Esmalte de secado al aire, para uso decorativo, profesional e industrial, para aplicación en interiores y exteriores, secado rápido, acabado brillante, buena adherencia, buena resistencia anticorrosiva en ambientes moderados sin salinidad, se puede aplicar sobre metal, concreto, yeso, madera, y vidrio.

#### 4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Limpie la superficie perfectamente dejándola libre de polvo, grasa y cualquier impureza que afecte la adherencia del material. Para superficies metálicas ferrosas en caso de que exista oxidación se recomienda eliminar mediante herramientas manual mecánicas. Se recomienda la aplicación de algún primario de la línea de Primarios Acuario como Primario Antioxi® o Primario Antioxi® Flash de acuerdo con la hoja técnica respectiva.

Para repintados parciales o totales eliminar pintura mal adherida y eliminar presencia de óxido mediante herramientas manual mecánicas, lijar los acabados anteriores para generar perfil de anclaje, realizar pruebas para determinar si los solventes de dilución no remueven las capas de acabados anteriores.

#### 5.- APLICACIÓN

Agitar el contenido del envase hasta su completa homogenización sobre todo si el producto tiene largos periodos de almacenamiento.

Diluir el Esmalte Flash con thinner estándar en una proporción del 80% – 85% para la aplicación con brocha ó rodillo, y de un 75% – 80% para la aplicación con pistola de aire.

Aplicar dos capas del esmalte Flash dejando un tiempo de secado entre capas de 30 a 40 minutos.

Al finalizar la aplicación lavar el equipo con thinner estándar.

#### 6.- ALMACENAMIENTO

Este producto debe almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

Este producto contiene solventes inflamables.

Tapar el envase después de cada uso.

#### 7.- PRECAUCIONES

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los niños.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención medica de inmediato

Evite el contacto con los ojos.

Evite el contacto con la piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Use esta pintura con ventilación adecuada.

Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, y artículos escolares usados por los niños, y de uso doméstico.

#### 8.- PRESENTACIÓN

BOTE: 1L - 4L

CUBETA: 19L

TAMBOR: 200L (bajo pedido)



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
**Asesoría Técnica**  
**Teléfono: (55) 53-21-25-00**  
**pinturasacuario.com**



# FLASH

Esmalte Alquidálico Secado Rápido – Exteriores / Interiores

pinturas®  
**Acuario**

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

TIPO	ALQUIDÁLICO
VISCOSIDAD	1300 – 1700 CPS
DENSIDAD (KG/L)	0.97-1.10 SEGÚN COLOR
SÓLIDOS EN PESO	37% – 43 %
TIEMPO SECADO AL TACTO	20 – 30 MINUTOS (RECUBRIR)
TIEMPO DE SECADO DURO	24 HORAS
RENDIMIENTO TEORICO*	7 –9 m <sup>2</sup> /lt @ 1.5 MILS DE EPS
FINURA	6 H MÍNIMO
BRILLO A 60°	70 MÍNIMO
COLORES	11 COLORES DE LÍNEA

**INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V.**, garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

**INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V.**, garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

\*Rendimiento Teórico. El rendimiento práctico varía según el tipo de sellado, fondeo, dilución, método de aplicación y preparación de la superficie de un 20% a un 30%.



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
Asesoría Técnica  
Teléfono: (55) 53-21-25-00  
[pinturasacuario.com](http://pinturasacuario.com)