



BARNIZ ENTINTADO



FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA MADERA MASTERLAK®

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

BARNIZ ENTINTADO

2.- DESCRIPCIÓN

Barniz elaborado a base de resina alquídica modificada y finos pigmentos transparentes alta calidad.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Barniz formulado especialmente para protección y decoración de superficies de madera en donde se requiere dar color y uniformidad con transparencia para resaltar la beta natural de la madera, presenta muy buena adherencia, nivelación y excelente brillo,

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Limpie la superficie perfectamente, dejándola libre de polvo, grasa y cualquier impureza que afecte la adherencia del material.

Para mejores resultados y desempeño del producto aplique preferentemente sobre superficie previamente sellada con cualquiera de nuestros selladores (Nitrosello 270 o 44300), de igual manera, lije con abrasivos 180 o 220 si se aplica directo sin sellar y con abrasivo 320 o 360, si se aplica sobre alguno de los selladores.

5.- APLICACIÓN

Se puede aplicar por aspersión con pistola de aire convencional, brocha de pelo natural o de camello

Se recomienda el uso de mascarilla y aplicar en lugares ventilados.

Se debe diluir con Thinner americano o aguarrás, en proporción de 20% a 30%, para aspersión y un 10% a 15% por brocha.

6.- ALMACENAMIENTO

Este producto deberá almacenar en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

Este producto contiene solventes inflamables.

Cierre bien el envase después de cada uso.

Estabilidad en el envase original 12 meses.

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Use este producto con ventilación adecuada.

Prohibido utilizar este producto en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.

7.- PRESENTACIÓN

BOTE: 250 ml

BOTE: 500 ml

BOTE: 1 L

BOTE: 4 L

CUBETA: 19L



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com



BARNIZ ENTINTADO



FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD	0.92 - 0.96 GRS./CM3
VISCOSIDAD	80 - 85 KU
SÓLIDOS EN PESO	49 - 51 %
RENDIMIENTO	8 - 10 M2 / LT A 1 MILESIMA
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	20 A 30 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	24 HORAS
ADHERENCIA	BUENA
COLOR	SEGÚN CATALOGO
ACABADO	BRILLANTE

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento estará determinado por el porcentaje de dilución, así como el tipo de madera y método de aplicación.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com