



ACRITERM® CONSTRUPRO 5 AÑOS

Impermeabilizante Térmico Elastomérico

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

GRUPO: IMPERMEABILIZANTES

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

ACRITERM® CONSTRUPRO 5 AÑOS

2.- DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elastomérico fabricado a base de resinas acrílicas modificadas y materias primas de la más alta calidad, formulado para proteger azoteas de concreto, láminas de asbesto, cemento, muros, madera, etc. Con una duración mínima garantizada de 5 años.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Está diseñado para aplicarse sobre superficies nuevas o para mantenimiento en superficies impermeabilizadas con anterioridad. Es un recubrimiento impermeable y dispersor del calor sobre lozas y muros destacando por su alta resistencia a los álcalis y rayos ultravioletas.

Posee un buen balance entre tensión y elongación lo que le permite tener una buena capacidad de recuperación aun siendo sometido a una deformación del 100 %. Tiene una baja absorción de agua.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adherencias o cualquier partícula extraña, en caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado.

En caso de haber impermeabilizante asfáltico se recomienda la remoción total de este.

Se debe tener especial atención en las pendientes y salidas pluviales con la finalidad de evitar encharcamientos pronunciados.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO Y/O CEMENTO: Debido a las características de porosidad, absorción y alcalinidad de estos sustratos, especialmente con problemas de salitre, se recomienda aplicar un tratamiento de ácido muriático (3 partes de agua por 1 de ácido), aplicar hasta no observar reacción, enjuagar y dejar secar perfectamente.

Posterior a esto aplicar una mano del ACRITERM® CONSTRUPRO 5 AÑOS, diluyendo en proporción de 1 parte de agua limpia por 1 de ACRITERM® CONSTRUPRO 5 AÑOS, con la finalidad de sellar la superficie, dejar secar por espacio de 4 horas, antes de aplicar el ACRITERM® CONSTRUPRO 5 AÑOS, ya sin dilución.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD: En sustratos que presenten impermeabilizaciones anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible impermeabilizar o será necesario eliminar la capa de impermeabilizante viejo o deteriorado Y así evitar falsas adherencias del nuevo impermeabilizante con el sustrato.

5.- APLICACIÓN

PRIMERA MANO: El impermeabilizante ACRITERM® CONSTRUPRO 5 AÑOS deberá aplicarse SIN DILUIR, mediante rodillo, o cepillo de raíz, asegurándose de hacer una aplicación uniforme, esta primer mano deberá aplicarse en sentido paralelo a una de las paredes, y opcionalmente se puede aplicar sobre esta 1er. mano la membrana de refuerzo, asegurándose de no dejar bolsas o pliegues, de igual manera hacer empalmes a la unión de la membrana, a una distancia de 10 cm. Dejar secar de 3 a 4 horas.

SEGUNDA MANO: La 2a. mano también sin dilución, deberá aplicarse en sentido perpendicular a la primera con la finalidad de entrecruzar las capas y obtener un mejor desempeño.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: limpie todo los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Consérvese en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5° C ni mayor de 35° C.

Vida de Anaquel, Se garantiza la estabilidad del producto por 2 años, envase tapado y bajo las condiciones de almacenamiento arriba mencionadas.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

GALÓN 4L - CUBETA 19L - TAMBOR 200L

COLORES BLANCO Y ROJO TERRACOTA
Otros colores sobre pedido especial.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuaria.com



ACRITERM® CONSTRUPRO 5 AÑOS

Impermeabilizante Térmico Elastomérico

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICO MODIFICADO
DENSIDAD (g/ml)	1.35 ± 0.05
VISCOSIDAD (cP)	32,000 – 35,000
RESIST.TENSION (Lb/Plg2)	175 MÍNIMO
ELONGACIÓN (%)	175 MÍNIMO
SÓLIDOS EN PESO	52 ± 2 % PESO
ABSORCIÓN DE AGUA (%)	20 MÁXIMO
*RENDIMIENTO TEÓRICO	1 a 1.5 m2/L. (DOS MANOS)
TIEMPO SECADO	3.0 – 4.0 HORAS

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

*Rendimiento Teórico. El rendimiento práctico varía según el tipo de sellado, fondeo, dilución, método de aplicación y preparación de la superficie de un 20% a un 30%.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com