



ANTIOXI® FLASH

Primario Estructurista de Secado Rápido

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

GRUPO: PRIMARIOS ANTICORROSIVOS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

PRIMARIO ESTRUCTURISTA FLASH

2.- DESCRIPCIÓN

Primario anticorrosivo a base resina alquidial modificada de secado rápido, pigmentos inhibidores de la corrosión, solventes aromáticos y cargas inertes.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Primario de secado rápido, acabado mate, buen cubriente, excelente adherencia sobre superficies metálicas ferrosas, excelente protección anticorrosiva en ambientes moderados.

Primario alquidial modificado de secado al aire para uso industrial, profesional y doméstico, utilizado como fondo para esmalte alquidiales y esmaltes de secado rápido.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies Nuevas: La superficie a aplicar debe estar libre de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. Mediante herramientas manual mecánicas eliminar óxido y generar perfil de anclaje.

Superficies previamente pintadas: Mediante herramienta manual mecánicas eliminar las capas mal adheridas y presencia de óxido, eliminar restos de polvo mediante aire a presión.

5.- APLICACIÓN

Agitar el contenido del envase manual o mecánicamente hasta completa homogenización sobre todo si el producto tiene largos periodos de almacenamiento.

Para aplicación por aspersión convencional, diluir con 20 – 25 % de Thinner Estándar. Para aplicación por equipo airless diluir con máximo 10 % de thinner estándar.

Brocha: Diluir con 10 – 15 % de Thinner Estándar, este método se utiliza para recubrir áreas de difícil acceso.

Aplicar dos manos dando tiempo de oreo entre manos de 15 minutos, con las que se obtiene un espesor de 2.0 mils de película seca.

Limpiar el equipo de aplicación con thinner estándar.

6.- ALMACENAMIENTO

Almacenar este producto en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de color y chispas.

Este producto contiene solventes inflamables.

Se recomienda que cuando el envase haya sido abierto y no se termi-

ne su contenido se coloque un poco de solvente en la parte superior para evitar la formación de natas y el material se encuentre en buen estado para el siguiente uso.

Cierre bien el envase después de cada uso.

7.- PRECAUCIONES

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

Prohibido su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con los ojos y piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Use esta pintura con ventilación adecuada.

Prohibido utilizar este producto en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE: 1L - 4L

CUBETA: 19L

TAMBOR: 200L



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com



ANTIOXI® FLASH

Primario Estructurista de Secado Rápido

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ALQUIDAL MODIFICADO
DENSIDAD	1.22 – 1.26 gr/cm3
VISCOSIDAD	2000 – 2400 cps
SÓLIDOS EN PESO	40 - 48 % SEGÚN COLOR
RENDIMIENTO	6 - 8 m2 /l @ 2 MILESIMAS DE ESPESOR DE PELICULA SECA
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	10 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	4 HORAS
FINURA HEGMAN	3 H MIN.
ACABADO	MATE
ADHERENCIA	100%
COLOR	BLANCO, GRIS, ROJO ÓXIDO, NEGRO

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento real depende del tipo y preparación de la superficie, método de aplicación y espesor de película seco aplicado.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com