

FICHA TÉCNICA				
		LACA DE NITROCELULOSA DE ALTA VISCOSIDAD (LACA ALTO DESEMPEÑO) MARCA ACAURIO MOD: LINE AMASTERK		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-231	MARZO 31/ DEL 2024	01	1 DE 2

GRUPO: LINEA MADERA MASTERLAK.

ESPECIFICACION TECNICA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1. LACA DE NITROCELULOSA DE ALTA VISCOSIDAD (LACA DE ALTO DESEMPEÑO).

2.- DESCRIPCIÓN

2.1. Laca de Nitrocelulosa de alta viscosidad para muebles de madera y metal, elaborada a base de resina de nitrocelulosa modificada, hidrocarburos aromáticos y alifáticos, así como pigmentos orgánicos e inorgánicos.

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. Utilizada para la protección y decoración de superficies de madera y metálicas, De secado rápido, brillante, buena adherencia, para interiores.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

4.1. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, humedad y cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia y acabado del producto.

4.2. Superficies de madera: Se debe aplicar un ciclo de pulido de la madera con lijas para metal 240/320, y aplicar un sellador a base de nitrocelulosa de la línea Mastrack de acuerdo a la hoja técnica respectiva.

4.3. Superficies metálicas: Eliminar presencia de óxido y generar perfil de anclaje con lija para metal 240 y aplicar primario universal de la línea AG Racing de acuerdo a la hoja técnica respectiva.

5.- APLICACIÓN

5.1. Aplicación por aspersión: Diluir de 150 – 200 % con thinner estándar, aplicar de 2 a 3 capas dejando un tiempo de oreo de 30 minutos entre capas.

5.2. Aplicación con brocha: Diluir con 200 % de thinner estándar, aplicar 2 capas.

5.3. Aplicación por inmersión: Diluir con 200 – 250 % de thinner estándar, el número de capas para este método depende de la intensidad del tono requerido.

5.4. Aplicar en lugares con buena ventilación y usando el equipo de seguridad adecuado.

6.- ALMACENAMIENTO

6.1. Agitar el contenido del envase manual o mecánicamente hasta completa homogenización, sobre todo si el producto tiene largos periodos de almacenamiento.

6.2. Este producto deberá almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

6.3. Este producto contiene solventes inflamables.

6.4. Cierre bien el envase después de cada uso.

7.- PRECAUCIONES

7.1. Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

7.2. Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

7.3. Prohibida su venta a menores de edad.

7.4. No se deje al alcance de menores de edad.

7.5. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vomito. Solicite atención médica de inmediato.

7.6. Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

7.7. Use esta pintura con ventilación adecuada.

7.8. Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso domestico y/o escolares usados por niños.

PARTIDA. NO. PROG: 7



8.- PRESENTACION

Bote de 1 litro y 4 litros, Cubeta de 19 litros.

9. GARANTIA

9.1 Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

9.2 Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TÉCNICOS

TIPO ————— NITROCELULOSA MOD
 ACABADO ————— BRILLANTE DE COLOR
 DENSIDAD ————— MIN: 0.90 MAX: 1.14 KG/L
 VISCOSIDAD ————— MIN: 20 MAX: 140 UK
 SÓLIDOS POR PESO ————— MIN: 21 MAX: 53%
 SÓLIDOS POR VOLUMEN ————— MIN: 19,60 MAX: 41 %
 VIDA DE ALMACENAMIENTO ————— MIN: 8 MESES
 TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO — MIN: 5° C MAX: 35° C
 RENDIMIENTO TEORICO ————— MIN: 4.2 M2/L
 TIEMPO DE SECADO AL TACTO ————— MAXIMO 30 MINUTOS
 TIEMPO DE SECADO DURO ————— 1 HORA
 COLOR ————— TRANSPARENTE, NOGAL, CAOBA, MAPLE Y CEDRO

Nota: El rendimiento real depende del tipo y preparación de superficie, método de aplicación, y espesor de película seco depositado.

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	GERENTE DE OPERACIONES	DIRECTOR GENERAL

		<i>FICHA TÉCNICA</i>			
		LACA DE NITROCELULOSA DE ALTA VISCOSIDAD			
		(LACA ALTO DESEMPEÑO)			
SELLO:		ELABORO:	REVISO:	APROBO:	
		MARCA ACAURIO MOD: LINE AMASTERK			
		CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
ELEMENTO	ORMA	JEFE DE SEGURAMIENTO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
		31 /	DE	OPERACIONES	DIRECTOR GENERAL
		CALIDAD			

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinturasacuaria.com.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos **ACUARIO** autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo Aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

55-5321-2500. EXT. 1017