

		FICHA TÉCNICA		
		ESMALTE ACRILICO ANTICORROSIVO MARCA ACUARIO. MOD. LINEA: USO GENERAL		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7		MARZO 31 DEL 2024		1 DE 2

ESPECIFICACION TECNICA

PARTIDA. NO. PROG: 2

GRUPO: PINTURAS DECORATIVAS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1. ESMALTE ACRILICO ANTICORROSIVO

2.- DESCRIPCIÓN

2.1. Esmalte Acrílico Anticorrosivo.

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. Esmalte Acrílico Anticorrosivo, libre de Plomo, de Alta Resistencia a la Intemperie, para Interiores y Exteriores. Presenta un acabado brillante, tiene buen poder cubriente, con buena adherencia. Aplicable en superficies Metálicas, Ferrosas, Muros, Plafones de Concreto, yeso, Ladrillo, contra la oxidación

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

4.1. Limpie la superficie perfectamente dejándola libre de polvo, grasa y cualquier impureza que afecte la adherencia del material. En caso de que exista oxidación se recomienda usar Convertidor de Oxido.

4.2. Para lograr una mejor adherencia y protección anticorrosiva podrá seleccionar algunos de nuestros primarios dependiendo de las condiciones a que se vaya a someter el acabado (primario estructuralista, alquidálico, minio genuino, minio económico, cromato de zinc, epoxico)

5.- APLICACIÓN

5.1. Diluir el esmalte con Thinner estándar aguarrás o solvente WS-1 en una proporción del 10% para la aplicación con brocha, hasta un máximo de 25% para la aplicación con pistola de aire.

5.2. Es importante esperar 4 horas antes de aplicar la segunda mano.

6.- ALMACENAMIENTO

5.1. Este producto deberá almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

5.2. Este producto contiene solventes inflamables.

5.3. Cierre herméticamente el envase después de cada uso.

7.- PRECAUCIONES

7.1. Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

7.2. Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

7.3. Prohibida su venta a menores de edad.

7.4. No se deje al alcance de los niños.

7.5. No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención medica de inmediato



7.6. Evite el contacto con los ojos.

7.7. Evite el contacto con la piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

7.8. Use esta pintura con ventilación adecuada.

7.9. Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, y artículos escolares usados por los niños, y de uso doméstico.

8.- PRESENTACIÓN

Bote 1/2 Lto Galón 4 Lts Tambor con 200 Lts

Bote 1 Lto Cubeta 19 Lts

9. GARANTIA

Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que, en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TÉCNICOS	
Tipo	Acrílico Anticorrosivo
Viscosidad	MIN: 2.50 MAX: 145 UK
Densidad	MIN: 0.90 MAX: 1.34 KH/L
Sólidos por Peso	MIN: 35 MAX: 73 %
Sólidos por Volumen	MIN: 34 MAX: 55 %
Tiempo de secado al tacto	MAX: 60 MINUTOS
Tiempo de secado duro	24 HORAS
Rendimiento teórico	MIN: 3.7 M2/L
Vida de Almacenamiento	MIN: 6 MESES
Temperatura de Almacenamiento	MIN: 5° C MAX: 36° C
Finura	6 HEGMAN MINIMO
Color	Disponible en varios colores

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie, así como su aplicación.

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	GERENTE DE OPERACIONES	DIRECTOR GENERAL

		FICHA TÉCNICA		
		ESMALTE ACRILICO ANTICORROSIVO MARCA ACUARIO. MOD. LINEA: USO GENERAL		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7		MARZO 31 DEL 2024		2 DE 2

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinturasacuario.com.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos **ACUARIO** autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo Aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

55-5321-2500. EXT. 1017

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	GERENTE DE OPERACIONES	DIRECTOR GENERAL