

		FICHA TÉCNICA		
		ESMALTE ALQUIDALICO SECADO RAPIDO MARCA ACAURIO. MOD. LINEA USO GENERAL		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-128	MARZO 31 DEL 2024	00	1 DE 2

HOJA DE DATOS TECNICOS

PARTIDA. NO. PROG: 3

GRUPO: ESMALTES ANTICORROSIVOS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1 ESMALTE ALQUIDALICO SECADO RAPIDO

2.- DESCRIPCION

2.1. Esmalte Alquidálico de secado rápido de Alto Brillo Transparente, es un recubrimiento fabricado a base de resinas estirenadas modificadas, pigmentos, cargas minerales y aditivos que imparten una excelente protección anticorrosiva, un excelente brillo y un secado rápido.

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. Esta diseñado para aplicarse con excelentes resultados en donde se requiera alta productividad ya que seca rápido, lo que lo hace extremadamente versátil y productivo, además de poseer un excelente brillo. Se puede aplicar sobre superficies de Fierro y Acero al carbón en condiciones normales de temperatura en Interiores y Exteriores.

NOTA: Se recomienda aplicar sobre sustratos previamente emprimados (primarios de secado rápido).

4.- PREPARACION DE SUPERFICIE

4.1. CONDICIONES GENERALES: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, falsas adherencias o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, prepare la superficie antes de aplicarlo.

El tratamiento de la superficie va desde el proceso físico como el lijado (lijas convencionales), o medios mecánicos como cepillos de alambre o sanblasteos continuando con la limpieza química con alcoholes, solventes especiales (desengrasantes), o thinners.

En el caso de repintados, asegúrese antes de la aplicación que el esmalte NO REMUEBA LA CAPA SOBRE LA CUAL SE APLICA.

Aquí es muy importante el tipo de capa que tenga el sustrato así como la preparación de la superficie (acentados, numero de manos, oreos, etc).

5.- APLICACIÓN

5.1. Diluya de un 50 a 100 % con thinner estándar verificando la viscosidad de aplicación (12-14 seg. copa ford 4 a 25°C), aplíquese por aspersión a una presión de 28 – 30 lb/pulg², aplicar dos a cuatro manos sencillas. (bajo estas condiciones se depositarán de 1 a 1.5 milésimas de pulgada de película seca (espesor optimo recomendado), sentar con lija 400 o 500 para aplicar el acabado.

5.2. LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todos los implementos usados para pintar, utilizando thinner estándar.

6.- ALMACENAMIENTO

6.1. Conservase en un lugar fresco seco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

6.2. Mantener bien cerrado el envase.



7.- PRECAUCIONES

7.1. Evite el contacto con la piel ojos.

7.1.2. Manténgase lejos del alcance de los niños.

7.1.3. Manténgase lejos de chispas y fuentes de ignición.

7.1.4. Aplíquese con ventilación adecuada

7.1.5. En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

7.1.6. Úse el equipo de protección personal recomendado (mascarilla, guantes, gogles)

8.- PRESENTACION

Litro 1t Galón 4 lt Cubeta 19 lt.

9. GARANTIA

9.1 Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que, en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

9.2 Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TECNICOS

TIPO	ALQUIDALICO SECADO RAPIDO
ACABADO	BRILLANTE
VISCOSIDAD	MIN: 35 MAX: 140 UK
DENSIDAD	MIN: 0.90 MAX: 1.27 KG/L
SÓLIDOS EN PESO	MIN: 40 MAX: 67.7 %
SÓLIDOS POR VOLUMEN	MIN: 35.5 MAX: 52 %
VIDA DE ALMACENAMIENTO	MINIMO 6 MESES
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	MIN: 5° C MAX: 35° C
FINURA (HEGMAN)	7 MINIMO
TIEMPO DE SECADO	MAXIMO 3 HORAS
COLORES	DISPONIBLE EN DIVERSOS COLORES
RENDIMIENTO TEORICO	MIN: 4.5 M2/L

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie, así como su aplicación.

Asesoría técnica área metropolitana 55-5321 2500
interior de la Republica sin costo 018005043500

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	COORDINADOR DE ISO 9000	DIRECTOR GENERAL

		FICHA TÉCNICA		
		ESMALTE ALQUIDALICO SECADO RAPIDO MARCA ACAURIO. MOD. LINEA USO GENERAL		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-128	MARZO 31 DEL 2024	00	2 DE 2

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinturasacuario.com.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos **ACUARIO** autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo Aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

55-5321-2500. EXT. 1017