

FICHA TÉCNICA				
		PINTURA VINIL-ACRILICA BASE AGUA MARCA ACUARIO MOD: LINEA USO GENERAL		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-04	MARZO 31 DEL 2024	02	1 DE 2

ESPECIFICACION TECNICA

PARTIDA. NO. PROG: 1

GRUPO: LINEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1. PINTURA VINIL-ACRILICA BASE AGUA

2.- DESCRIPCION

2.1. Pintura Vinil-Acrilica base agua de acabado mate buen poder cubriente y excelente duración. Excelente balance entre precio y calidad ideal para el contratista exigente.

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. Recubrimiento formulado con resinas Vinil-Acrilicas y materias primas de excelente calidad, para proporcionar un magnifico poder cubriente y excelente duración tanto en interiores como en exteriores, resultado obtenido gracias a su excelente balance entre precio y calidad, libre de partículas de Plomo y Mercurio, se aplica sobre Muros de Concreto, Aplanados de Yeso nuevo o repintado, Ladrillo, Cemento, Muebles de Madera y Plafones, Tablaroca, block, mampostería, para Interiores y Exteriores.

4.- PREPARACION DE SUPERFICIE

4.1. CONDICIONES GENERALES: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar al acabado.

4.2. SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO: Debido a las características de porosidad, absorción y alcalinidad de estos sustratos, se recomienda el uso del sellador SELLALKALI (consultar a detalle ficha técnica de SELLALKALI, para tratamiento de superficies con problemas de salitre), diluido 3 partes de agua limpia por 1 de SELLADOR, observando un tiempo de secado mínimo de 2 hrs. antes de aplicar la pintura.

4.3. SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD: En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar (con cepillo de cerdas de acero) la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el nuevo recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar sellador vinílico SELLAMURO 501 diluido a razón de 5 partes de agua por una parte de sellador, dejando secar 2 hrs. antes de aplicar el acabado.

5.- APLICACION

5.1. Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.) la dilución recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, homogenizar perfectamente y aplicar dos manos uniformes, para asegurar las propiedades de resistencia y apariencia del producto.

5.2. LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todos los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.



6.- ALMACENAMIENTO

6.1. Conservase en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5 °C ni mayor de 35 °C.

7.- PRECAUCIONES

7.1. Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

7.2. En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

7.3. Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACION

Bote de 1 Litro Cubeta de 19 Lts

Galón de 4 Lts Tambor con 200 Lts.

9.- GARANTIA

9.1. Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que, en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

9.2. Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TECNICOS	
TIPO	VINIL-ACRILICA
ACABADO	MATE
VISCOSIDAD	MIN: 70 MAX: 120 UK
DENSIDAD	MIN: 1.16 MAX: 1.33 KG/L
SÓLIDOS EN PESO	MIN: 29 MAX: 56 %
SÓLIDOS EN VOLUMEN	MIN: 21 MAX: 55 %
FINURA (HEGMAN)	4 MINIMO
PH	8.5 a 9.0
LAVABILIDAD	MIN: 2,000 CICLOS
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	MAXIMO: 1 HORA
RENDIMIENTO TEORICO	MIN: 6 M2/L
COLORES	DISPONIBLE EN DIVERSOS COLORES
VIDA DE ALMACENAMIENTO	MINIMO: 1 AÑO
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	MIN: 5°C MAX: 35°C

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie, así como su aplicación.

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	COORDINADOR DE ISO 9000	DIRECTOR GENERAL

		FICHA TÉCNICA		
		PINTURA VINIL-ACRILICA BASE AGUA MARCA ACUARIO MOD: LINEA USO GENERAL		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7	FT-04	MARZO 31 DEL 2024	02	2 DE 2

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinturasacuario.com.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos **ACUARIO** autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo Aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USOPARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

55-5321-2500. EXT. 1017

SELLO: 	ELABORO: JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	REVISO: COORDINADOR DE ISO 9000	APROBO: DIRECTOR GENERAL
--	--	--	---