CEMENTO PLÁSTICO

ACRILICO DE 4 LT

Pinturas Acuario COMPLEMENTOS

FICHA TÉCNICA

GRUPO: COMPLEMENTOS

CLAVE: CACMT0400L

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO:

Cemento Plástico de 4 LT.

2.- DESCRIPCIÓN:

Es un Resanador acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo. Forma una película impermeable que mantiene sus características plásticas.

3.- VENTAJAS (USOS Y PROPIEDADES):

*Resana y repara grietas o fisuras de la losa interior o exterior
*Evita la filtración de humedad
*Contiene fibras de refuerzo para dar mayor resistencia
*No contiene asbesto
*Altamente resistente a contracciones y expansiones de toda construcción
*Base agua y Altos sólidos

4.- APLICACIONES:

Se aplica previo a la colocación de cualquier impermeabilizante acrílico, para sellar y reparar grietas en la losa; También sirve como tapagoteras en techos, para puntos críticos de la impermeabilización, como juntas, pretiles, ductos, tragaluces, domos, respiraderos, tornillería, traslapes en lámina galvanizada o fibrocemento, poliuretano, poliestireno, entre otros.
Es 100% compatible con los sistemas de impermeabilización acrílico marca Acuario. Puede combinarse con la tela de refuerzo.

5.- RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10º C o mayor a 45º C ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. No aplicar sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor del 85%, como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocio, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

6.- PRECAUCIONES

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

7.- PRESENTACIÓN:

4 Litros (1 galón)
Empaque Inner (litro): 2 pzas
Tipo de Empaque: Caja cartón

8.- ALMACENAMIENTO;

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

PRUEBA	VALOR	NORMA
DENSIDAD:	1.43 _ 0.05 KG / L	ASTM D-1475
PH:	9-10	ASTM E-70
SOLIDOS :	63 2%	ASTM D-1644
CONSISTENCIA:	Pasta	
VISCOCIDAD:	100,000 – 160,000 cP	ASTM D-2196
RENDIMIENTO:	Variable	
PRESENTACION:	4 lt	
COLOR:	Blanco	

ISO 9001 : 2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO

Isidro Fabela S/N entre 2 de Nov. y Cto. de la Industria Nte.
Corredor Industrial Toluca Lerma, Estado de México, C.P. 52004
Pinturasacuario.com

¡te queda bien!